



## SYSTEMY AK

Systémy alkydové shodné s ISO 12944-5:2007					
Klasifikace prostředí	kód	název produktu	2-5 let nízká	5-15 let střední	>15 let vysoká
C2	10411	Bariline primer	A2.01	A2.02	A2.03
	10442	Bariline Coating	40 $\mu\text{m}$ <u>40 <math>\mu\text{m}</math></u> 80 $\mu\text{m}$	60 $\mu\text{m}$ <u>60 <math>\mu\text{m}</math></u> 120 $\mu\text{m}$	80 $\mu\text{m}$ <u>80 <math>\mu\text{m}</math></u> 160 $\mu\text{m}$
C3	10411	Bariline primer	A3.01	A3.02	A3.03
	10411	Bariline primer	60 $\mu\text{m}$ <u>60 <math>\mu\text{m}</math></u> 120 $\mu\text{m}$	80 $\mu\text{m}$ <u>80 <math>\mu\text{m}</math></u> 160 $\mu\text{m}$	60 $\mu\text{m}$ 80 $\mu\text{m}$ <u>60 <math>\mu\text{m}</math></u> 200 $\mu\text{m}$
	10442	Bariline Coating			
C4	10411	Bariline primer	A4.01		
	10411	Bariline primer	60 $\mu\text{m}$ 80 $\mu\text{m}$ <u>60 <math>\mu\text{m}</math></u> 200 $\mu\text{m}$		
	10442	Bariline Coating			

Stupeň lesku vrchního emailu se bude měnit v závislosti na požadavku klientů

10442 Bariline Coating	mat	základ a vrch v jednom
10443 Bariline Semi Gloss	satén	základ a vrch v jednom
10852 Bariline Express LV	lesk	pouze vrchní email, vyžaduje základní nátěr