

Systemy epoxidové a polyuretaové shodné s ISO 12944-5:2007					
klasifikace prostředí	kód	název produktu	2-5 let nízká	5-15 let střední	>15 let vysoká
C2	683	Unimax ECO	80 µm	A2.06	A2.07
				120 µm	160 µm
C3	683 16442	Unimax ECO UniBar ZFC	A3.07	A3.08	A3.09
			120 µm	80 µm <u>80 µm</u> 160 µm	120 µm <u>80 µm</u> 200 µm
C3	683 147	Unimax ECO Poluran Durovite	A3.07	A3.08	A3.09
			60 µm <u>60 µm</u> 120 µm	100 µm <u>60 µm</u> 160 µm	140 µm <u>60 µm</u> 200 µm
C4	16442 683 147	Unibar ZFC Unimax ECO Poluran Durovite	140 µm <u>60 µm</u> 200 µm	A4.08	A4.09
				80 µm 100 µm <u>60 µm</u> 240 µm	80 µm 140 µm <u>60 µm</u> 280 µm
C4	16442 16743 147	Unimax ECO Unibar Steelkote miox Poluran Durovite	140 µm <u>60 µm</u> 200 µm	A4.08	A4.09
				80 µm 100 µm <u>60 µm</u> 240 µm	80 µm 140 µm <u>60 µm</u> 280 µm



## SYSTÉMY EP NEBO EPPUR

C5	16442 683 147	Unibar ZFC Unimax ECO Poluran Durovite	80 µm 100 µm <u>60 µm</u> 240 µm	80 µm 140 µm <u>60 µm</u> 280 µm	A5I.02
					100 µm 160 µm <u>60 µm</u> 320 µm
C5	683 16743 147	Unimax ECO Unibar Steelkote miox Poluran Durovite	80 µm 100 µm <u>60 µm</u> 240 µm	80 µm 140 µm <u>60 µm</u> 280 µm	A5I.02
					100 µm 160 µm <u>60 µm</u> 320 µm

UnimaxECO, Unibar ZFC i Unibar ZF Universal - epoxidové varianty (základ a vrch v jednom) vzájemně mezi sebou zaměnitelné  
Poluran Durovite , Poluran Fisnih 30, 60, 90 - vrchní polyuretanové barvy vzájemně mezi sebou zaměnitelné (liší se od sebe pouze stupněm lesku)