



## ŠOPOVÁNÍ -TEPELNĚ NANÁŠENÝ KOV

Systémy epoxidové a polyuretanové shodné s ISO 12944-5:2007					
klasifikace prostředí	kód	nazev produktu	2-5 let nízká	5-15 let střední	>15 let vysoká
C4	17443 683/17443 147	Unimax RC/Steelkote miox Unimax ECO/Steelkote miox Poluran Durovite		první vrstva mistcoat	A8.01
					40 µm 60 µm <u>60 µm</u> 160 µm
C5	683/17443 147	Unimax RC/Steelkote miox Unimax ECO/Steelkote miox Poluran Durovite	A8.01		A8.02
			40 µm 60 µm <u>60 µm</u> 160 µm		60 µm 80 µm <u>60 µm</u> 200 µm

první vrstva mistcoat

mistcoat - první vrstva aplikována s větším ředěním viz. technická dokumentace